

FADO MKS12

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIMEROWY

FADO MKS12 to w wysokiej jakości jednoskładnikowy klej elastyczny na bazie polimerów modyfikowanych silanami do układania podłóg podatnych na deformacje i wrażliwych na wodę gatunków takich jak: jesion, buk i klon. FADO MKS12 przeznaczony jest do klejenia: klepek parkietowych, podłóg warstwowych.

ZALETY

FADO MKS12 jest wolny od rozpuszczalników i wody.

WŁAŚCIWOŚCI

Klej FADO MKS12 posiada doskonale właściwości klejące gwarantujące elastyczne i bez skurczowe klejenie, nie przenosi naprężeń z podłogi drewnianej na podłoże (DIN EN 14293). FADO MKS12 utwardza się przy pomocy wilgoci z otoczenia, po zaschnięciu spoina klejowa jest elastyczna. Nadaje się pod krzesła na kółkach oraz do układania podłóg drewnianych z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. Do klejenie na podłożach chłonnych i nie chłonnych, na jastrzychach cementowych, anhydrytowych i anhydrytowych płynnych. Pozostawione resztki kleju na powierzchni podłogi można łatwo usunąć.

NAKLADANIE

Nakładać odpowiednią szpachlę zębatą, unikać skupisk kleju. Parkiet: TKB B5 & TKB B11, Podłogi warstwowe: TKB B5 & TKB B12.

Parkiet od razu położyć na klej i docisnąć. Spodnia część podłogi powinna być dobrze pokryta klejem (minimum w 80%). Zachować dylatacje do innych powierzchni. Między ścianą a parkietem pozostawić szczelinę dylatacyjną 1- 2 cm. Napożęte opakowania dokładnie zamknąć.

PODŁOŻA

Zarówno podłoże jak i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wymagania normy DIN 18356 „Prace z wykładzinami podłogowymi”.

Podłoża muszą być suche, mocne, równe oraz wolne od pęknięć, zabrudzeń i innych substancji uniemożliwiających klejenie. Zaleca się szlifowanie i odkurzanie podłoża.

W zależności od potrzeb i wymagań należy przed klejeniem użyć odpowiedniego gruntu FADO. Można kleić również bezpośrednio na klej FADO MKS12 bez użycia gruntu.

Pęknięcia i dylatacje które nie są konstrukcyjne powinny być połączone klamrami spinającymi i wypełnione żywicą FADO MZS21.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Podane parametry dotyczą normalnych warunków klimatycznych (23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza). Zmiany tych parametrów prowadzą również do zmiany podanych czasów. Podczas nanoszenia kleju temperatura podłoża i pomieszczenia nie może być niższa jak 15°C. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%. Zimny parkiet lub klej postawić w pomieszczeniu do osiągnięcia odpowiedniej temperatury. Należy przestrzegać aktualnych kart technicznych i bezpieczeństwa, zaleceń montażu producentów podłóg oraz aktualnie obowiązujących norm (np. DIN 18356).

Fado

KARTA TECHNICZNA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA/ OCHRONA BHP

- nie podlega klasyfikacji
- EMICODE: EC1 Plus R – bardzo niska emisja.
- GISCODE: RS10

Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z kartą charakterystyki.

UTYLIZACJA

Pozostałości kleju w opakowaniu zeskrobać szpachlą. Utwardzone resztki kleju można wyrzucać z odpadami domowymi.

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywanych w temperaturze (między 10°C a 30°C) co najmniej 12 miesięcy. Składować w pomieszczeniach suchych.

WŁAŚCIWOŚCI

- czas odparowania: żaden.
- czas układania: ok. 40 minut, w zależności od ilości aplikowanego materiału.
- szlifowanie i lakierowanie lub zabezpieczanie olejem po co najmniej 48 godzinach.
- zużycie: 900 – 1700 g/m².

SZCZEGÓLNIE WAŻNE

Udzielone informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje wysoką jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, sposobów użycia, warunków otoczenia i przechowywania na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go nie zgodnie z instrukcją. Każde inne stosowanie produktu niż opisane w niniejszej karcie technicznej wymaga pisemnej zgody producenta. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie.

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Produkt do stosowania przez fachowe firmy wykonawcze.

Stan, dnia 01 Luty 2012 r.